

KÖSTER BD Bodenmanschette

Techn. Merkblatt / Artikel-Nr.
Stand: 1. Februar 2010

11.035

- CE zertifiziert nach ETAG 022 als Bestandteil des KÖSTER BD-Systems

Elastische Dichtmanschette zum dauerhaften Abdichten von Bodenabläufen in Kombination mit Abdichtungssystemen unter keramischen Belägen

Eigenschaften

Manschette aus NBR Kautschuk, mit mittiger Gewebeeinlage, für eine wasserdichte, dauerelastische Abdichtung. Diese Materialkombination ergibt einen hervorragenden Verbund mit allen unter Fliesen eingesetzten Abdichtungsmaterialien, wie Polymerdispersionen und mineralische flexible Dichtungsschlämmen.



Technische Daten

Farbe	grün
Stärke	0,6 mm
Temperaturbeständigkeit	- 20 °C bis + 90 °C
Maße	350 mm x 350 mm

Einsatzgebiete

KÖSTER BD Bodenmanschette wird im KÖSTER BD-System nach ETAG 022 zur dauerhaft wasserdichten Abdichtung von in keramischen Belägen integrierten Bodenabläufen eingesetzt.

Untergrund

Der Untergrund muss fest, trocken sowie staub- und fettfrei sein. Lose, die Haftung beeinträchtigende Teile und Grate sind zu entfernen.

Verarbeitung

Verarbeitung im KÖSTER BD System nach ETAG 022. Der Untergrund wird mit KÖSTER BD 50 Voranstrich grundiert. Nach einer Wartezeit von min. 3 Stunden wird die erste Schicht KÖSTER BD 50 aufgestrichen. Die KÖSTER BD Bodenmanschette wird über die Rohrdurchführung gestülpt und in die erste noch frische Lage KÖSTER BD 50 eingelegt und angedrückt. Nach dem Trocknen der ersten Lage ist der Flanschring einschließlich des Dichtrings zu montieren und wird beim Auftragen der zweiten Lage KÖSTER BD 50 der Geweberand mit überarbeitet, so dass die KÖSTER BD Bodenmanschette vollständig in die Flächenabdichtung eingebunden ist.

Hinweise für Folgearbeiten

KÖSTER BD Bodenmanschette ist siliconverträglich, ein Durchbluten ist nicht zu befürchten. KÖSTER BD Flexkleber kann direkt im Verbund aufgebracht werden.

Reinigung der Geräte

Werkzeug und verschmutzte Stellen sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lieferform

20 Stück / Karton

Lagerung

Bei kühler und trockener Lagerung in der Verpackung 12 Monate.



Zitierte technische Merkblätter

KÖSTER BD Flexkleber	Art.-Nr.	5.14
KÖSTER BD 50	Art.-Nr.	7.09
KÖSTER BD 50 Voranstrich	Art.-Nr.	7.091

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben erfolgen nach bestem Wissen, aufgrund unserer Erfahrungen und Forschungsergebnisse. Sie sind jedoch unverbindlich und befreien den Anwender nicht davon, die Produkte auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und örtlichen Beanspruchungen abzustimmen und zu überprüfen. Alle angegebenen Prüfdaten und Analysen sind lediglich Durchschnittswerte, welche unter definierten Bedingungen ermittelt worden sind. Über die in den Merkblättern gemachten Angaben hinausgehende Angaben oder Empfehlungen unserer Mitarbeiter oder Beauftragten bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Es gelten jeweils die gültigen Normen, Merkblätter, gesetzliche Vorschriften und die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Eine korrekte und damit erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Dieses Merkblatt wurde technisch überarbeitet, bisherige Ausgaben sind ungültig.