

Wasserabweisende Fassadenimprägnierung für mineralische Baustoffe

Eigenschaften

Unsichtbar auftrocknende Fassadenimprägnierung für mineralische Baustoffe. Besonders gut geeignet für Ziegel und Naturstein. Sehr hohe Eindringtiefe auch in niederporöse Werkstoffe.
Aufgrund hoher Alkalibeständigkeit auch für frische mineralische Untergründe geeignet.
KÖSTER Siloxan schützt Bauwerke vor Schlag- und Regenwasser, ist jedoch wasserdampfdurchlässig, frost- und tausalzbeständig.

Technische Daten

Wirkstoffbasis	Polysiloxan, lösungsmittelhaltig
Viskosität	1,3 mPa.s
Verarbeitungstemperatur	0 – 30 °C

Einsatzgebiete

Zur wasserabweisenden Imprägnierung saugfähiger, mineralischer Untergründe, wie z. B. Ziegel, nichtglasierte Klinker und Verblender, Kalksandsteine, Asbestzement, Putze, Mörtel, Natur- und Kunststeine.

Untergrund

Trocken oder leicht feucht, sauber und frei von Rissen über 0,3 mm und Fehlstellen. Bei leicht feuchten Baustoffen wird eine größere Eindringtiefe erzielt.

Verarbeitung

In zwei Arbeitsgängen satt und gleichmäßig aufstreichen, tränken, fluten oder spritzen. Die Auftragsmenge reicht aus, wenn die überschüssige Lösung etwa 15 cm abläuft. Wandflächen von oben nach unten imprägnieren. Die beiden Arbeitsgänge sollten innerhalb von 10 Minuten durchgeführt werden. Nicht zu imprägnierende Flächen wie z. B. Fenster, Türen usw. abdecken.

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben erfolgen nach bestem Wissen, aufgrund unserer Erfahrungen und Forschungsergebnisse. Sie sind jedoch unverbindlich und befreien den Anwender nicht davon, die Produkte auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und örtlichen Beanspruchungen abzustimmen und zu überprüfen. Alle angegebenen Prüfdaten und Analysen sind lediglich Durchschnittswerte, welche unter definierten Bedingungen ermittelt worden sind. Über die in den Merkblättern gemachten Angaben hinausgehende Angaben oder Empfehlungen unserer Mitarbeiter oder Beauftragten bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Es gelten jeweils die gültigen Normen, Merkblätter, gesetzliche Vorschriften und die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Eine korrekte und damit erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Dieses Merkblatt wurde technisch überarbeitet, bisherige Ausgaben sind ungültig.

Verbrauch

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 0,2 - 1,0 l / m².

Beispiele:

Faserzement	0,05 - 0,15 l / m ²
Beton	0,25 - 0,50 l / m ²
Ziegel	0,25 - 1,00 l / m ²
Putz	0,50 - 0,80 l / m ²
Porenbeton	0,50 - 1,00 l / m ²

Es wird empfohlen, vor der Ausführung der Imprägnierung stets eine Versuchsfläche anzulegen, woran der Imprägniermittelbedarf ermittelt und die Wirkung des Produkts getestet werden kann.

Reinigung der Geräte

Sofort nach Gebrauch mit handelsübliches Testbenzin.

Gebinde

10 l Kanister

Lagerung

In dicht verschlossenen Gebinden bis zu 2 Jahren lagerfähig.
Vorschriften für die Lagerung brennbarer Flüssigkeiten beachten.

Sicherheit

Lösungsmittelbeständige Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.