

KÖSTER BAUCHEMIE AG · Dieselstr. 3-10 · 26607 Aurich · Tel.: 04941-9709-0 · Fax: 04941-9709-40 · www.koester.eu · info@koester.eu

Bodenbeschichtungen - Neubau

Bodenbeschichtungen

Mineralische, selbstverlaufende Bodenausgleichsmasse mit sehr guter Haftung auf mineralischen Untergründen mit KÖSTER Fließboden 15

Vorbemerkung

Dieses Musterleistungsverzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Bei der Kostenkalkulation hat der Verwender des Musterleistungsverzeichnisses objektbezogene Gegebenheiten und ggf. nicht aufgeführte Nebenarbeiten zu berücksichtigen. Haftungsansprüche gegenüber dem Verfasser oder dem Hersteller bestehen nicht und können nicht geltend gemacht werden.

Bezugsquelle und technische Beratung unter:

KÖSTER BAUCHEMIE AG, Dieselstrasse 3-10, 26607 Aurich, Tel.: 04941 / 9709-0, Fax: 04941 / 9709-40, E-Mail: support@koester.eu

Folgendes Technische Merkblatt ist zu beachten:

KÖSTER Polysil® TG 500 Art.-Nr. 4.011
KÖSTER Fließboden 15 Art.-Nr. 5.091

Pos.	Menge	Beschreibung	EP/€	GP/€
1.		Baustelleneinrichtung		
1.1.	psch	Vorhalten der Baustelleneinrichtung Einrichten der Baustelle und Vorhalten derselben		
1.2.	psch	Wasserversorgung Die Versorgung mit Wasser muss vor Ort gewährleistet sein.		
1.3.	psch	Stromversorgung Die Versorgung mit Strom muss vor Ort gewährleistet sein.		
2.		Untergrundvorbereitung		
2.1.	m ²	Untergrundreinigung Der Untergrund muss tragfähig, frei von Staub und anderen Verschmutzungen, sauber und saugfähig sein. Er darf keine Sinterschichten, Zementmilch, Bindemittelanreicherungen, Ausblühungen, Grate und die Haftung beeinträchtigende Rückstände aufweisen.		
3.		Grundierung		
3.1.	m ²	Grundierung mineralischer Untergründe mit KÖSTER Polysil® TG 500 Leicht sandende oder trockene Flächen mit KÖSTER Polysil® TG 500 im Spritz- oder Streichverfahren grundieren. Mindesttrockenzeit 2 Stunden. Verbrauch: KÖSTER Polysil® TG 500 ca. 0,13 kg / m ² (bei stark saugenden Untergründen bis zur doppelten Menge möglich)		
4.		Einbau der Bodenausgleichsmasse		
4.1.	m ²	Mineralischer Bodenausgleich mit KÖSTER Fließboden 15 KÖSTER Fließboden 15 zu einer homogenen Konsistenz anmischen und mit einer Zahnkelle in der gewünschten Schichtdicke (2 - 15 mm) verteilen und mit einer Stachelwalze kreuzweise entlüften. Nicht anzuwenden bei rückseitig aufsteigender Feuchtigkeit. Verbrauch: KÖSTER Fließboden 15 ca. 2 kg / m ² / mm Schichtdicke		