



KÖSTER SANIERPUTZE

KÖSTER Sanierputze wurden eigens für die Instandsetzung von Mauerwerk mit hohem Salz- und Feuchtigkeitsgehalt entwickelt. Sie sind unempfindlich gegenüber hohen Salzgehalten und verhindern, dass Salze an die Oberfläche dringen. Wenn aufsteigende Feuchtigkeit mit KÖSTER Crisin® 76 gestoppt wird, helfen sie bei der Trocknung der Wand und bei der Aufnahme der Salze, die beim Trocknungsprozess auskristallisieren.



Grundierung mit
KÖSTER Polysil® TG 500



Aufbringung des
KÖSTER Spritzbewurfs



Aufbringen des
KÖSTER Sanierputzes



Abreiben der
Oberfläche

KÖSTER Sanierputze sind in grau oder weiß erhältlich. Sie können, z. B. in historischen Gebäuden, als dekorativer Putz eingesetzt werden oder mit einer dampfdiffusionsoffenen Farbe überstrichen werden. KÖSTER Sanierputze sind für Innen- und Außenbereiche geeignet.

KONTAKT



KÖSTER
Abdichtungssysteme

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 3-10, 26607 Aurich
Telefon: +49 4941 9709-0, Fax: +49 4941 9709-40
info@koester.eu, www.koester.eu

KÖSTER
Abdichtungssysteme

ABDICHTUNG GEGEN FLIEßENDES WASSER

- *Negativabdichtung gegen Fließstellen und drückendes Wasser*
- *Schnellabdichtungssystem:
Morgens anfangen, mittags fertig!*



KÖSTER KELLERDICHT-VERFAHREN GEGEN FLIEßENDES WASSER

Abdichtung von Fließstellen mit dem KÖSTER Kellerdicht 2 Blitzpulver:



Fließstellen...



...in Sekunden...



...gestoppt!

KÖSTER Kellerdicht 2 Blitzpulver ist ein hochreaktives Pulver mit einer extrem kurzen Erstarungszeit. Es stoppt fließendes Wasser innerhalb von Sekunden, nachdem es auf die Fließstelle gedrückt worden ist.

Flächenabdichtung mit dem KÖSTER Kellerdicht-Verfahren:



KÖSTER Kellerdicht 1



KÖSTER Kellerdicht 2



KÖSTER Kellerdicht 3



KÖSTER Kellerdicht 1



KÖSTER Kellerdicht 1

Nach der Abdichtung der Fließstelle muss die sie umgebende Fläche abgedichtet werden: Dazu wird soviel KÖSTER Kellerdicht 1 Schlämme angemischt, wie innerhalb von 10 Minuten verarbeitet werden kann. Die Schlämme sollte eine cremige Konsistenz haben, so dass sie gut verstreichbar ist. Der Einbau der Schlämme erfolgt mit der Bürste. Danach wird KÖSTER Kellerdicht 2 Blitzpulver mit der Hand in die frische, noch feuchte Schlämme eingerieben, bis die Oberfläche trocken ist. Sofort danach wird KÖSTER Kellerdicht 3 Härte-Flüssig mit einer sauberen Bürste aufgebracht. Direkt im Anschluss und noch einmal 30 Minuten danach wird die KÖSTER Kellerdicht 1 Schlämme aufgetragen. Die Gesamtschichtdicke sollte nicht mehr als 4 mm betragen.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Flächenabdichtung gegen rückseitig drückendes Wasser
- Ein Aufgraben von außen ist nicht notwendig.
- Sekundenschnelle Abdichtung von Fließstellen mit dem Kellerdicht 2 Blitzpulver.
- dringt tief in den Baustoff ein und verstopft die Poren
- beständig gegen bauschädliche Salze
- wird durch auskristallisierende Salze nicht vom Untergrund abgedrückt
- einfache Verarbeitung
- auch für Positivabdichtungen geeignet
- seit Jahrzehnten bewährt

Ideal für kleine Reparaturen im Keller: Das KÖSTER Kellerdicht Systempaket!

- 1 kg Kellerdicht 1 Schlämme
- 1 kg Kellerdicht 2 Blitzpulver
- 0,5 kg Kellerdicht 3 Härte-Flüssig

Für ca. 0,5 – 1 m² Wand- oder Bodenfläche

