



## KÖSTER Armierungsgewebe

### Glasseidengewebe zur Verstärkung von Beschichtungen

#### Eigenschaften

Das KÖSTER Armierungsgewebe ist ein Glasseidengewebe mit extrem hoher Reißfestigkeit. Es ist verschiebefest, weichmacherfrei und alkalibeständig.

#### Technische Daten

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Farbe                    | weiß                      |
| Gewicht                  | ca. 75 g / m <sup>2</sup> |
| Reißfestigkeit Kette     | ca. 200 N / cm            |
| Maschenweite             | 6 mm x 7 mm               |
| Appreturauflage          | > 26 %                    |
| Bruchlast Schussrichtung | > 900 N / 5 cm            |
| Bruchlast Kettrichtung   | > 1100 N / 5 cm           |

#### Einsatzgebiete

Das KÖSTER Armierungsgewebe dient zur Verstärkung in Beschichtungen, z. B. aus KÖSTER KBE-Flüssigfolie, KÖSTER Bikuthan 1K und KÖSTER Bikuthan 2K, KÖSTER Deuxan 2K und KÖSTER Deuxan Professional. Vornehmlich bei Druckwasserbeanspruchung, in stark rissgefährdeten Zonen sowie an Anschlüssen, Übergängen, Hohlkehlen ist der Einsatz des KÖSTER Armierungsgewebes notwendig.

#### Verarbeitung

Die aufzubringende Beschichtung erfolgt in mehreren Aufträgen. In die erste noch frische Beschichtung wird das Gewebe mittels Glättkelle eingebettet und anschließend mit weiteren Lagen überspachtelt. Die notwendigen Schichtdicken entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Technischen Merkblatt. Die Überlappung der einzelnen Bahnen sollte mind. 5 cm betragen.

#### Gebinde/Lieferform

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| W 411 033 | 33 cm x 100 m, 100 m Rolle               |
| W 411 100 | 100 cm x 100 m, 100 m <sup>2</sup> Rolle |

#### Lagerung

Unbegrenzt lagerfähig.

#### Zugehörige Produkte

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| KÖSTER BD 50                   | Art.-Nr. B 290 010 |
| KÖSTER Dachflex                | Art.-Nr. R 260 020 |
| KÖSTER NB 4000                 | Art.-Nr. W 236 020 |
| KÖSTER KBE-Flüssigfolie        | Art.-Nr. W 245     |
| KÖSTER Bikuthan 2K             | Art.-Nr. W 250 028 |
| KÖSTER Bikuthan 1K             | Art.-Nr. W 251 030 |
| KÖSTER Deuxan 2K-Spachteldicht | Art.-Nr. W 252 032 |
| KÖSTER Deuxan Professional     | Art.-Nr. W 256 032 |

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben erfolgen nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrungen und Forschungsergebnisse. Sie sind jedoch unverbindlich und befreien den Anwender nicht davon, die Produkte auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und örtlichen Beanspruchungen abzustimmen und zu überprüfen. Alle angegebenen Prüfdaten und Analysen sind lediglich Durchschnittswerte, welche unter definierten Bedingungen ermittelt worden sind. Über die in den Merkblättern gemachten Angaben hinausgehende Angaben oder Empfehlungen unserer Mitarbeiter oder Beauftragten bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Es gelten jeweils die gültigen Normen, Merkblätter, gesetzlichen Vorschriften und die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Eine korrekte und damit erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Dieses Merkblatt wurde technisch überarbeitet, bisherige Ausgaben sind ungültig.