



Revoques de restauración KÖSTER

Los revoques de restauración KÖSTER están especialmente diseñados para la restauración de mampostería con alto contenido de sal y humedad. Son muy resistentes y tienen un alto volumen de poros de aire. Además, no se ven afectados por el alto contenido de sal y evitan que ésta se difunda hasta la superficie. Una vez detenida la humedad ascendente con KÖSTER Crisin 76, los revoques de restauración KÖSTER ayudan a secar la pared y absorben las sales restantes. Los revoques de restauración KÖSTER están disponibles en gris o blanco. En edificios históricos se pueden utilizar como enlucido decorativo, incluso sin pintar. Son aptos para uso interior y exterior, y cumplen con la norma europea armonizada (CE).



Imprimación con KÖSTER Polysil TG 500



Aplicación de una capa de agarre fabricada con revoque de restauración KÖSTER.



Aplicación del revoque de restauración KÖSTER



Fratasado de la superficie

KÖSTER

KÖSTER a su servicio, en todo el mundo.



// Contáctenos

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10 · 26607 Aurich
Tel.: +49 0800 1136144
E-Mail: info@koster.eu
www.koster.eu

Síganos en las redes sociales:



Emitido: 9/2025

KÖSTER

Sistemas de impermeabilización
KÖSTER KD System
Sistema rápido para la impermeabilización
de sótanos



¡Impermeabilización en segundos!

Contra el agua a presión



// Sellado de fugas activas con polvo KÖSTER KD 2 Blitz:



1 Fugas activas...



2 ...detenidas...



3 ... ¡en segundos!

KÖSTER KD 2 Blitz Powder es un polvo altamente reactivo con un tiempo de fraguado extremadamente corto. Detiene el flujo de agua en cuestión de segundos. Forme una bola firme con el polvo y presiónela sobre la fuga.

// Impermeabilización de superficies con el sistema KÖSTER KD:



1 KÖSTER KD 1 Base



2 KÖSTER KD 2 Blitz Powder



3 KÖSTER KD 3 Sealer



4 KÖSTER KD 1 Base:
en 2 capas (segunda capa
después de 30 minutos)

Después de detener la fuga, se impermeabiliza el área circundante: mezcle tanta base KÖSTER KD 1 como se pueda aplicar en 10 minutos hasta obtener una masa viscosa y fácil de extender (lechada). La lechada debe tener una consistencia cremosa y fácil de aplicar con brocha. Aplicar con una brocha de pelo duro. Frotar inmediatamente

KÖSTER KD 2 Blitz Powder sobre la lechada fresca y húmeda con una mano enguantada hasta que la superficie esté seca. Sin esperar, aplicar KÖSTER KD 3 Sealer con una brocha limpia. Inmediatamente después y de nuevo tras aprox. 30 minutos, repetir el paso 1 (KÖSTER KD 1 Base). El espesor total máximo debe ser inferior a 4 mm.

Características principales del sistema KÖSTER KD

- Impermeabilización superficial contra agua a presión desde el lado negativo
- No es necesaria ninguna excavación externa KÖSTER KD 2 Blitz Powder sella fugas activas en segundos.
- Penetra profundamente en el soporte y bloquea los poros
- Resistente a las sales que son perjudiciales para la estructura del edificio
- Las sales no provocan posteriormente el desprendimiento del soporte del recubrimiento del sistema KÖSTER KD completamente curado.
- Fácil de aplicar
- También adecuado para la impermeabilización del lado positivo
- Décadas de experiencia probada

La solución perfecta para pequeños trabajos de reparación en el sótano:

¡Todo el sistema KÖSTER KD en un solo conjunto!

- 7.5 kg KÖSTER KD 1 Base
- 7.5 kg KÖSTER KD 2 Blitz Powder
- 3 kg KÖSTER KD 3 Sealer



Material suficiente para cubrir aproximadamente 5 m².