



KÖSTER BD Außenecke

Technisches Merkblatt B 933 001

Stand: 06.09.2019

- CE zertifiziert nach ETAG 022 als Bestandteil des KÖSTER BD-Systems

Elastisches Formstück zum dauerhaften Abdichten von Außenecken in Kombination mit Abdichtungssystemen unter keramischen Belägen

 2007-CPR-E.4241-I/2013	KÖSTER BAUCHEMIE AG Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich 09 B 933 ETAG 022-1 Abdichtung im Verbund mit einer Nuttschicht für die Verwendung in Nassbereichen ETA-09/0199
Rissüberbrückungsfähigkeit Haftzugfestigkeit Fugenüberbrückungsfähigkeit Wasserdichtheit an Durchdringungen Temperaturbeständigkeit Wasserbeständigkeit Alkalibeständigkeit	Kategorie 1: 0,4 mm Kategorie 2: $\geq 0,5$ Mpa Kategorie 2: wasserdicht Kategorie 2: wasserdicht Kategorie 2: $\geq 0,5$ Mpa Kategorie 2: $\geq 0,5$ Mpa Kategorie 2: $\geq 0,5$ Mpa

Eigenschaften

Wasserdicht und dauerelastisch. Die KÖSTER BD Außenecke ist mit überstehendem Gewebe verstärkt. Das überstehende Gewebe und die guten Hafteigenschaften des NBR Materials bewirken einen guten Verbund mit den anderen Abdichtungs-Systemkomponenten unter Fliesen.

Technische Daten

Farbe grün
 Temperaturbeständigkeit - 20 °C bis + 90 °C

Einsatzgebiete

Als dauerhaft wasserdichte Abdichtung von Ecken unter keramischen Belägen in Verbundabdichtung. Für alle Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen nach abP und dem ZDB Merkblatt. KÖSTER BD Außenecke wird im KÖSTER BD-System nach ETAG 022 als Dichtungsformstück für Außenecken eingesetzt.

Untergrund

Der Untergrund muss fest, trocken sowie staub- und fettfrei sein. Lose, die Haftung beeinträchtigende Teile und Grate sind zu entfernen.

Verarbeitung

Verarbeitung im KÖSTER BD System nach ETAG 022. Der Untergrund wird mit KÖSTER BD 50 Voranstrich grundiert. Nach einer Wartezeit von min. 3 Stunden wird die erste Schicht KÖSTER BD 50 aufgestrichen. Die KÖSTER BD Außenecke wird im Außeneckbereich in die erste noch frische Lage KÖSTER BD 50 eingelegt und angedrückt.

Nach dem Abtrocknen der ersten Lage wird beim Auftragen der zweiten Lage KÖSTER BD 50 der Geweberand mit überarbeitet, so dass die Außenecke vollständig in die Flächenabdichtung eingebunden

ist.

Reinigung der Geräte

Werkzeug und verschmutzte Stellen sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Gebinde/Lieferform

B 933 001 Stück

Lagerung

Bei kühler und trockener Lagerung in der Verpackung mind. 12 Monate.

Zugehörige Produkte

KÖSTER BD 50 Voranstrich	Art.-Nr. B 190 005
KÖSTER BD 50	Art.-Nr. B 290 010
KÖSTER BD Flexkleber	Art.-Nr. B 540 025
KÖSTER BD Flex-Band K 120	Art.-Nr. B 931
KÖSTER BD Innenecke	Art.-Nr. B 932 001
KÖSTER BD Wandmanschette	Art.-Nr. B 934 001
KÖSTER BD Bodenmanschette	Art.-Nr. B 935 001

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben erfolgen nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrungen und Forschungsergebnisse. Sie sind jedoch unverbindlich und befreien den Anwender nicht davon, die Produkte auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und örtlichen Beanspruchungen abzustimmen und zu überprüfen. Alle angegebenen Prüfdaten und Analysen sind lediglich Durchschnittswerte, welche unter definierten Bedingungen ermittelt worden sind. Über die in den Merkblättern gemachten Angaben hinausgehende Angaben oder Empfehlungen unserer Mitarbeiter oder Beauftragten bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Es gelten jeweils die gültigen Normen, Merkblätter, gesetzlichen Vorschriften und die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Eine korrekte und damit erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Dieses Merkblatt wurde technisch überarbeitet, bisherige Ausgaben sind ungültig.