



KÖSTER LF-VL

Technisches Merkblatt CT 271

Stand: 13.01.2023

- Bremer Umweltinstitut GmbH, 23.4.2012, Aktenzeichen H 5882 FM-1, Emmissionsprüfung (VOC) der Epoxidharzbeschichtung nach DIBt, Prüf- und Bewertungsschema des AgBB.
- MPI Adendorf - Prüfzeugnis 12 6950-S/13 - Einzelprüfung der rutschhemmenden Eigenschaften nach DIN 51130 - "R 10"

Verlaufsboden für Industrieflächen, lösungsmittelfrei und pigmentiert, auf Epoxidharzbasis

	KÖSTER BAUCHEMIE AG Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich 13 CT 271 EN 13813:2002 Kunstharzestrich für die Verwendung in Innenräumen
Brandverhalten	B2
Freisetzung korrosiver Substanzen	SR
Wasserdurchlässigkeit	NPD
Verschleißwiderstand	≤ AR 0,5
Haftzugfestigkeit	≥ B 2,0
Schlagfestigkeit	Klasse 1
Trittschallisolierung	NPD
Schallabsorption	NPD
Wärmedämmung	NPD
Chemische Beständigkeit	NPD
Gefährliche Stoffe	NPD

Eigenschaften

KÖSTER LF-VL ist eine lösungsmittelfreie, pigmentierte Bodenbeschichtung für Industrieböden. KÖSTER LF-VL ist selbstnivellierend und zeichnet sich durch eine hohe Abrasionsbeständigkeit aus.

Technische Daten

Konsistenz	ca. 2000 mPas (+23 °C)
Mischungsverhältnis (Gew.-T)	5,7 : 1 (A : B)
Verarbeitungszeit +12 °C/+23 °C	60/40 Minuten
Dichte	ca. 1,34 g/cm ³
Farbe	ca. RAL 7032 kieselgrau (weitere Farben auf Anfrage)
Verarbeitungstemperatur empfohlene	mind. +10 °C +15 °C
Verarbeitungstemperatur Taupunktstand	mind. +3 °C
Druckfestigkeit (28 Tage)	> 50 N/mm ²
Biegezugfestigkeit (28 Tage)	> 12 N/mm ²
Haftzugfestigkeit (7 Tage (Beton))	> 1,5 N/mm ²
Die volle mechanische und chemische Endfestigkeit wird bei +23 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit nach 7 Tagen erreicht.	

Einsatzgebiete

KÖSTER LF-VL ist eine dekorative Bodenbeschichtung und kann auf Beton, Estrich oder zementbasierten Untergründen angewandt werden. KÖSTER LF-VL eignet sich für Produktions- und Lagerhallen, Geschäftsräume, Garagen u.ä. Zur Schaffung einer rauen Oberfläche kann die frische Beschichtung mit feuergetrockneten Quarzsanden abgestreut werden.

Untergrund

Trocken, frei von losen Bestandteilen sowie öl- und fettfrei. Der

Untergrund wird mittels Fräsen oder Kugelstrahlen vorbereitet (Haftzugfestigkeit >1,5 N/mm²). Staub oder sonstige haftungsmindernde Substanzen sind rückstandslos zu entfernen. Risse oder Rautiefen größer 5 mm werden geöffnet bzw. bis auf den tragfähigen Untergrund abgetragen und anschließend mit einer Mischung aus KÖSTER CT 121 und feuergetrocknetem Quarzsand oberflächenbündig gefüllt. Die Oberfläche kann dann nach 24 Stunden überarbeitet werden.

Als Grundierung eignet sich eine Lage aus KÖSTER CT 121 (Verbrauch 300 - 500 g/m²), welches mit feuergetrockneten Quarzsand (Sieblinie ca. 0,3 mm) abgestreut wurde. Ist eine rückwärtige Belastung durch Wasserdampf und/oder hoher Alkalität zu erwarten, wird KÖSTER VAP 2000 als Voranstrich verwendet.

Verarbeitung

Nach Bestimmung des Taupunktes (siehe Taupunktabelle) sind die auf zwischen +15 °C und +25 °C temperierten Komponenten intensiv bis zur Erreichung einer homogenen Konsistenz mind. 3 Minuten zu vermischen. Dabei ist ein maschinell angetriebenes Rührwerk (unter 400 UpM) einzusetzen. Für gleichmäßige Mischergebnisse eignet sich der KÖSTER Harzmischer als Mischaufsatz.

Zur Vermeidung von Mischungsfehlern ist ein Umtopfen und nochmaliges Mischen erforderlich. Es ist auf die Einmischung von Gebindeanhaftungen in die Masse zu achten. Die Verarbeitung auf dem mit KÖSTER CT 121 oder KÖSTER VAP 2000 vorgestrichenen Untergrund erfolgt in mindestens einer Auftragslage. Der Verbrauch beträgt jeweils max. 1,3 kg/m² je mm Schichtstärke. Wird in mehreren Auftragslagen gearbeitet, muss die jeweils folgende Beschichtung innerhalb von 24 Stunden erfolgen. Die Raumtemperatur muss während der Verarbeitung und für 24 Stunden nach der Verarbeitung bei mind. +3 °C über dem Taupunkt liegen (siehe Taupunktabelle auf www.koester.eu). Nachdem das Material auf den vorbereiteten Untergrund gegeben wurde, kann KÖSTER LF-VL mit Hilfe eines geeigneten Glättwerkzeugs (z.B. Abzieher) gleichmäßig verteilt werden. Unmittelbar danach wird die Beschichtung zur Entlüftung mit einer Stachelwalze durchgezogen. Bei der Verarbeitung empfiehlt sich das Tragen von Nagelschuhen.

Verbrauch

Ca. 2,6 kg/m² (2 mm Gesamtschichtdicke)

Reinigung der Geräte

Sofort nach Gebrauch mit KÖSTER Universalreiniger.

Gebinde/Lieferform

CT 271 026 26,8 kg Kombigebinde (A 22,8 kg; B 4 kg)

Lagerung

Frostfrei bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C lagern. In verschlossenen Gebinden mind. 12 Monate lagerfähig.

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben erfolgen nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrungen und Forschungsergebnisse. Sie sind jedoch unverbindlich und befreien den Anwender nicht davon, die Produkte auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und örtlichen Beanspruchungen abzustimmen und zu überprüfen. Alle angegebenen Prüfdaten und Analysen sind lediglich Durchschnittswerte, welche unter definierten Bedingungen ermittelt worden sind. Über die in den Merkblättern gemachten Angaben hinausgehende Angaben oder Empfehlungen unserer Mitarbeiter oder Beauftragten bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Es gelten jeweils die gültigen Normen, Merkblätter, gesetzlichen Vorschriften und die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Eine korrekte und damit erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Dieses Merkblatt wurde technisch überarbeitet, bisherige Ausgaben sind ungültig.

Sicherheit

Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.

Zugehörige Produkte

KÖSTER CT 121	Art.-Nr. CT 121
KÖSTER VAP I 2000	Art.-Nr. CT 230
KÖSTER TS transparent	Art.-Nr. CT 320
KÖSTER Color-Chips	Art.-Nr. CT 429
Quarzsand 0,20 - 0,80 mm	Art.-Nr. CT 482
Quarzsand 0,06 - 0,36 mm	Art.-Nr. CT 483
Quarzsand 0,18 - 0,50 mm	Art.-Nr. CT 484
Quarzsand 0,7 - 1,2 mm	Art.-Nr. CT 485
Quarzsand 1,0 - 2,0 mm	Art.-Nr. CT 486
Quarzsand 0,4 - 0,8 mm	Art.-Nr. CT 488
KÖSTER Stachelwalze	Art.-Nr. CT 914 001
KÖSTER Estrichraketel	Art.-Nr. CT 915 001
KÖSTER Universalreiniger	Art.-Nr. X 910 010

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben erfolgen nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrungen und Forschungsergebnisse. Sie sind jedoch unverbindlich und befreien den Anwender nicht davon, die Produkte auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und örtlichen Beanspruchungen abzustimmen und zu überprüfen. Alle angegebenen Prüfdaten und Analysen sind lediglich Durchschnittswerte, welche unter definierten Bedingungen ermittelt worden sind. Über die in den Merkblättern gemachten Angaben hinausgehende Angaben oder Empfehlungen unserer Mitarbeiter oder Beauftragten bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Es gelten jeweils die gültigen Normen, Merkblätter, gesetzlichen Vorschriften und die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Eine korrekte und damit erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Dieses Merkblatt wurde technisch überarbeitet, bisherige Ausgaben sind ungültig.

KÖSTER BAUCHEMIE AG • Dieselstraße 1-10 • D-26607 Aurich • Tel. 04941/9709-0 • Fax -40 • info@koester.eu • www.koester.eu