



KÖSTER Bitumen-Emulsion

Lösungsmittelfreier, geruchloser Schutz- und Dichtungsanstrich

Eigenschaften

Lösungsmittelfreie, dünnflüssige Bitumenemulsion mit sehr guten Haftungseigenschaften auf trockenen und feuchten mineralischen Untergründen.

Technische Daten

Festkörper	60 %
pH-Wert	10,5
Durchtrocknung (20 °C)	24 Stunden
überarbeitbar (20 °C)	3 - 4 Stunden

Einsatzgebiete

Als Voranstrich für die Verlegung von selbstklebenden KÖSTER KSK-Dichtungsbahnen, als Schutz- und Voranstrich für Bitumen-Dachbahnen und als Schutzanstrich für Balkone und Terrassen.

Verarbeitung

Bitumen-Emulsion in einem Arbeitsgang und unverdünnt mit Pinsel, Rolle oder Spritzgerät aufbringen.

Verbrauch

Ca. 200 - 300 g / m²

Reinigung der Geräte

Sofort nach Gebrauch mit Wasser. Angetrocknetes Material kann mit Hilfe von KÖSTER Universalreiniger entfernt werden.

Gebinde/Lieferform

W 190 030 30 kg Hobbock

Lagerung

Kühl und frostfrei, mindestens 12 Monate in originalverschlossenen Gebinden lagerfähig.

Zugehörige Produkte

KÖSTER Spezial-Fugenband	Art.-Nr. J 870 010
KÖSTER KSK ALU Strong	Art.-Nr. R 817 105 AS
KÖSTER Fixband 10 ALU	Art.-Nr. W 810 AL
KÖSTER Fixband-Vlies	Art.-Nr. W 815 015 F
KÖSTER Fixband 15 DS	Art.-Nr. W 815 020 DS
KÖSTER KSK ALU 15	Art.-Nr. W 815 096 AL
KÖSTER KSK SY 15	Art.-Nr. W 815 105
KÖSTER KSK DS 15	Art.-Nr. W 815 105 DS
KÖSTER Universalreiniger	Art.-Nr. X 910 010

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben erfolgen nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrungen und Forschungsergebnisse. Sie sind jedoch unverbindlich und befreien den Anwender nicht davon, die Produkte auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und örtlichen Beanspruchungen abzustimmen und zu überprüfen. Alle angegebenen Prüfdaten und Analysen sind lediglich Durchschnittswerte, welche unter definierten Bedingungen ermittelt worden sind. Über die in den Merkblättern gemachten Angaben hinausgehende Angaben oder Empfehlungen unserer Mitarbeiter oder Beauftragten bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Es gelten jeweils die gültigen Normen, Merkblätter, gesetzlichen Vorschriften und die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Eine korrekte und damit erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Dieses Merkblatt wurde technisch überarbeitet, bisherige Ausgaben sind ungültig.