



KÖSTER Fixband-Vlies

Technisches Merkblatt W 815 015 F

Stand: 19.05.2015

Kaltselbstklebendes, vliesbeschichtetes Butyl-Abdichtungsband als oberer Abschluss der KÖSTER KSK-Dichtungsbahnen

Eigenschaften

Vliesbeschichtetes Dichtungsband auf Butyl/Kautschuk-Basis, kaltselbstklebend, 1,5 mm dick mit unterseitiger Trennfolie. Das Material ist direkt von der Rolle verarbeitbar, hoch reißfest, sofort wasserdicht und aufgrund seiner oberseitigen Vlieskaschierung überputzbar. Eine Grundierung vor Aufbringen des Fixbandes ist nicht erforderlich.

Technische Daten

Material	Butyl/Kautschuk
Breite	150 mm
Dicke	1,5 mm
Temperaturbeständigkeit	- 25 °C bis + 80 °C
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 30 °C
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl (μ -Wert)	ca. 135.000
Wasserdampfwiderstand (sd-Wert)	ca. 203

Einsatzgebiete

Zur sicheren oberen Verwahrung von KÖSTER KSK-Dichtungsbahnen auf festem, sauberem, trockenem, staub- und ölfreiem Untergrund.

Verarbeitung

Nach der Abdichtung mit KÖSTER KSK-Dichtungsbahnen ist das KÖSTER Fixband-Vlies zur Hälfte auf die Dichtungsbahn und zur Hälfte auf den Untergrund zwecks Anbindung im oberen Bereich der Abdichtung aufzukleben. Vorab ist die unterseitige Trennfolie zu entfernen. Aufgrund der oberseitigen Vlieskaschierung ist das KÖSTER Fixband-Vlies überputzbar, z. B. im Sockelbereich.

Reinigung der Geräte

Verklebte Schneidwerkzeuge können mit KÖSTER Bitumenreiniger gereinigt werden.

Gebinde/Lieferform

W 815 015 F 1,5 mm x 150 mm, 10 m Rolle

Lagerung

Trocken, bei Temperaturen zwischen + 5 °C und + 30 °C mind. 1 Jahr lagerfähig.

Zugehörige Produkte

KÖSTER Spezial-Fugenband	Art.-Nr. J 870 010
KÖSTER KSK ALU Strong	Art.-Nr. R 817 105 AS
KÖSTER Fixband 10 ALU	Art.-Nr. W 810 AL
KÖSTER Fixband 15 DS	Art.-Nr. W 815 020 DS
KÖSTER KSK ALU 15	Art.-Nr. W 815 096 AL
KÖSTER KSK SY 15	Art.-Nr. W 815 105
KÖSTER KSK DS 15	Art.-Nr. W 815 105 DS
KÖSTER Universalreiniger	Art.-Nr. X 910 010

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben erfolgen nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrungen und Forschungsergebnisse. Sie sind jedoch unverbindlich und befreien den Anwender nicht davon, die Produkte auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und örtlichen Beanspruchungen abzustimmen und zu überprüfen. Alle angegebenen Prüfdaten und Analysen sind lediglich Durchschnittswerte, welche unter definierten Bedingungen ermittelt worden sind. Über die in den Merkblättern gemachten Angaben hinausgehende Angaben oder Empfehlungen unserer Mitarbeiter oder Beauftragten bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Es gelten jeweils die gültigen Normen, Merkblätter, gesetzlichen Vorschriften und die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Eine korrekte und damit erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Dieses Merkblatt wurde technisch überarbeitet, bisherige Ausgaben sind ungültig.