



КЁСТЕР НБ 1 Флекс

Техническое описание / Арт. № W 721

Издано: 07/07/2025

Жидкая добавка для КЁСТЕР НБ 1 Проникающий Серый

Описание и свойства

КЁСТЕР НБ 1 Флекс – это дисперсия карбоксилат-стирол-бутадиеного латекса. Этот латекс совместим со всеми обычными стандартными цементами.

Технические характеристики

Содержание сухого вещества	23 ± 1 %
Значение pH	10,5 - 11,5
Вязкость	< 100 мПа•с
Поверхностное натяжение	ок. 50 мН / м
Удельный вес	ок. 1 г / см ³
Минимальная температура образования плёнки	0 °C

Области применения

КЁСТЕР НБ 1 Флекс применяется:

- Вместе с КЁСТЕР НБ 1 Проникающий Серый как пластификатор для более удобного нанесения
- увеличивает сроки удержания воды в растворе и предотвращает тем самым преждевременное высыхание раствора
- улучшает адгезию к основанию
- повышает эластичность и защищает от воздействия агрессивных веществ, имеющихся в грунте
- повышает морозостойкость и устойчивость к солям
- понижает проникновение нефтепродуктов и растворителей
- повышает химостойкость

Нанесение

КЁСТЕР НБ 1 Флекс примешивается к КЁСТЕР НБ 1 Проникающий Серый миксером на малых оборотах до образования однородной, бескомочной консистенции.

Расход

ок. 9 кг на 25 кг НБ 1 Серый

Очистка инструмента

Сразу после применения водой.

Упаковка

W 721 009 9 кг канистра

Хранение

В закрытой таре, в прохладном безморозном месте не менее 12 месяцев. Открытую тару снова плотно закрыть.

Меры предосторожности

Избегать попадания в глаза (использовать защитные очки). Соблюдайте все местные, государственные и законодательные нормы безопасности при работе с материалом.

Системные продукты

КЁСТЕР НБ 1 Проникающий Серый Арт. № W 221 025

Информация в данном техническом описании соответствует нашим знаниям и основана на последних результатах наших исследований и на нашем практическом опыте в этой области. Все приведенные тестовые данные являются усредненными показателями, которые были получены в заданных условиях. Исполнитель несет ответственность за правильность применения и за окончательный результат с учетом конкретных условий на строительной площадке. Это может потребовать внесения корректировок в приведенные здесь рекомендации для стандартных случаев. Характеристики, сделанные нашими сотрудниками или представителями, выходящие за рамки указанных здесь спецификаций, требуют письменного подтверждения. Признанные нормы, технические руководства, законы и последние достижения техники должны учитываться. Гарантия применима при соблюдении всех наших условий. Это версия технического описания переиздана; все предыдущие версии недействительны.